

МКИ С 03 С3/87

Стекло для стеклотары

Изобретение относится к стекольной промышленности, а именно к производству стеклотары зелёных и коричневых тонов

Известно стекло для стеклотары следующего свойства, масс %: SiO_2 - 60,40; Al_2O_3 - 11,80; Fe_2O_3 - 1,40; CaO - 8,00; MgO - 0,30; Na_2O - 13,90; K_2O - 2,50; SO_3 - 0,30; Mn_3O_4 - 1,34; TiO_2 - 1,40 {1}. Такой материал обладает недостаточно высокой водостойкостью.

Стекло для стеклотары, включающее в состав компоненты (масс %): SiO_2 70,68-72,2; Al_2O_3 1,3-3,5; Fe_2O_3 1,0-2,5; CaO 7,0-8,5 ; MgO 3,5-5,0 ; Na_2O 14,2-14,6 ; K_2O 0,1-0,3 ; FeO 0,3-0,5 является по своей сущности наиболее близким аналогом предположенного изобретения {2}. Недостатком этого состава являются невысокие показатели химической устойчивости к щелочным растворам.

Задачей, которую решает предполагаемое изобретение, является повышение водостойкости и щелочестойкости стекла, а также расширение сырьевой базы применяемых материалов за счёт применения в качестве шихтного материала породообразующих минералов. Сущность изобретения заключается в том, что стекло для стеклотары, включающее SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Na_2O , K_2O , CaO , MgO , FeO , дополнительно содержит TiO_2 , MnO , SO_3 и Cr_2O_3 при следующем соотношении компонентов, масс %: SiO_2 71,50....73,50; Al_2O_3 1,00....2,10; Fe_2O_3 0,20....0,50; CaO

10,00...12,00 ; MgO 0,50...1,00; Na₂O 12,30...13,50 ; K₂O 0,01...0,15 ; FeO 0,10...0,33; TiO₂ 0,05...0,20; MnO 0,01...0,10; SO₃ 0,10...0,30; Cr₂O₃ 0,10...0,25.

Технический результат изобретения заключается в повышении физико-химических свойств стекла для стеклотары, снижении производственных затрат, улучшении качества продукции и расширении сырьевой базы в стекольной промышленности.

Составы предложенных стекол для стеклотары предоставлены в таблице 1.

Таблица 1

Компоненты	Содержание масс % в составах		
	1	2	3
SiO ₂	72,40	71,50	73,50
Al ₂ O ₃	1,20	2,10	1,00
Fe ₂ O ₃	0,20	0,50	0,40
Na ₂ O	13,0	12,30	13,50
K ₂ O	0,10	0,15	0,01
CaO	11,50	12,00	10,00
MgO	0,80	0,50	1,00
TiO ₂	0,15	0,20	0,05
Cr ₂ O ₃	0,15	0,25	0,10
SO ₃	0,25	0,30	0, 1
FeO	0,20	0,10	0,33
MnO	0,05	0,10	0,01

Для приготовления шихты используют следующие шихтные материалы: песок кварцевый, соду кальцинированную, глинозём, гипс, известняк, углерод, портафер (Fe₂O₃ + FeO), портахром (Cr₂O₃), марганцевую пасту, двуокись титана, калиевую селитру и окись магния.

С целью экономии дорогостоящих материалов (глинозёма, песка кварцевого, окиси магния, портафера, калиевой селитры и др.) в технологии изготовления стекла для стеклотары предусматривают вариант приготовления шихты с использованием

следующего состава, масс %: SiO_2 48...50; Al_2O_3 14...15; Fe_2O_3 4...5; CaO 8...8,5; MgO 5...5,5; Na_2O 12,30...13,50; K_2O 0,01...0,15; FeO 0,10...0,33; TiO_2 0,05...0,20; MnO 0,01...0,10; TiO_2 1...2; P_2O_5 0,1...0,2.

В этом случае в шихту добавляют базальт, размолотый до фракции 0-3мм, выдерживая с помощью микропроцессоров режим плавки, при котором компоненты входящие в стекло, находятся в области составов предполагаемого изобретения. Из сравнения стекла и базальта следует, что все составляющие ингредиенты, синтезированного стекла, кроме Cr_2O_3 , полностью или частично вводятся природным базальтом.

Шихту и молотый базальт подают в стекловаренную печь непрерывного действия. Температуры в зоне максимума стекловаренной печи должна быть не ниже 1450°C . Из выработочной части стекловаренной печи специальные питатели обеспечивают подачу порций стекломассы на формование в стеклоформирующие машины.

Пример реализации изобретения.

Шихта для получения стекла для стеклотары включает следующие материалы: песок кварцевый – 1581, сода кальцинированная – 491, глинозём – 22,72, гипс – 14,8, известняк – 486,4, карбон – 3,2, портахром – 6, оксид магния – 3, базальт молотый – 37,5.

Отформованные стеклянные изделия устанавливают на транспортный конвейер и перемещают в отжигательные печи (леры). После выхода из лера стеклянную тару сортируют и упаковывают.

Свойства предлагаемых составов стёкол для стеклотары представлены в таблице 2.

Таблица 2

Свойства	Показатели для состава стекла		
	1	2	3
Плотность, кг/м ³	2570	2250	2610
микротвёрдость, МПа	4300	4450	4200
Коэффициент термического расширения ($\alpha \cdot 10^7$) град ⁻¹	90	91	93
Температура стеклования T_g , С	550	545	558
Температура начала	625	620	630

размягчения T_f^0 , С			
водоустойчивость 0,01 н HCL, мл	0,35	0,35	0,32
Щелочестойчивость, %	99,93	99,92	99,93


Лабораторные плавки и промышленные испытания показали возможность получения из предложенных составов стекла для стеклотары зелёных и коричневых тонов.

Использование предлагаемого стекла позволяет улучшить качество продукции в стекольной промышленности, снизить производственные затраты, расширить сырьевую базу применяемых дефицитных материалов для производства стекла для стеклотары.

Библиографические данные источников информации:

1. "Стекло". Под редакцией Н.М. Павлушина. Стройиздат. Москва, 1973, стр.374, табл.2.
2. "Стекло для стеклотары" А.С. СССР № 541404479 А1 Бюл.из. №23.

Финансовый директор
„Glass Container Company”



Boris Krivoy
Борис Кривой

Доктор наук

V. Ioffe
В. Иоффе


М.П.

Формула изобретения

Стекло для стеклотары, включающее SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Na_2O , K_2O , CaO , MgO , FeO , отличающееся тем, что дополнительно содержит TiO_2 , MnO , SO_3 и Cr_2O_3 при следующем соотношении компонентов % масс:

SiO_2	71,50...73,50
Al_2O_3	1,00...2,10
Fe_2O_3	0,20...0,50
Na_2O	12,30...13,50
K_2O	0,01...0,15
CaO	10,00...12,00
MgO	0,50...1,00
TiO_2	0,05...0,20
Cr_2O_3	0,10...0,25
SO_3	0,10...0,30
MnO	0,01...0,10
FeO	0,10...0,33

Финансовый директор
„Glass Container Company” SA



Boris Krivoy
Борис Кривой

Доктор наук

V. Ioffe
В. Иоффе

М.П.