

(19)



**Евразийское
патентное
ведомство**

(21) **202390163** (13) **A1**

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ**

(43) Дата публикации заявки
2023.09.26

(51) Int. Cl. *G01N 23/22* (2018.01)
G01V 5/00 (2006.01)

(22) Дата подачи заявки
2022.12.29

(54) **ГАММА-АЛБЕДНЫЙ СПОСОБ АНАЛИЗА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ**

(96) **KZ2022/078 (KZ) 2022.12.29**

(72) Изобретатель:

(71) Заявитель:
ПАК ЮРИЙ (KZ)

Пак Юрий, Касымканова Хайни-Камаль Михайловна, Джангулова Гульнар Кабатаевна, Кропачев Пётр Александрович, Тутанов Серикпай Куспанович, Досетова Гульнара Жолдасовна, Пак Дмитрий Юрьевич, Тебаева Анар Юлаевна (KZ)

(57) Изобретение относится к ядерно-физическим способам анализа вещества. Оно может быть использовано для оценки качества различных сырьевых материалов. Задачей изобретения является повышение чувствительности анализа и расширение сферы его применения. Гамма-альбедный способ анализа минерального сырья, заключающийся в его облучении гамма-излучением и регистрации рассеянного на малые углы гамма-излучения, отличающийся тем, что дополнительно на стандартных образцах минерального сырья с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента измеряют спектрально-энергетическое распределение рассеянного на малые углы гамма-излучения при различной длине зонда, находят значения критических энергий E_{\min} , E_{\max} , соответствующих максимуму в спектре рассеянного гамма-излучения, находят длину зонда, при которой наблюдается максимальное смещение критических энергий E_{\min} и E_{\max} для образцов с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента, выбирают энергетический интервал ΔE_i в области E_{\min} и E_{\max} , при котором достигается максимальная контрастность интенсивности рассеянного на малые углы гамма-излучения от образцов с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента, на анализируемом сырье находят значение критической энергии E_i , а концентрацию элемента определяют по интенсивности рассеянного на малые углы гамма-излучения, измеренной при найденной длине зонда и выбранном энергетическом интервале ΔE_i ; совместно с найденным значением критической энергии E_i .

A1

202390163

202390163

A1

ГАММА-АЛЬБЕДНЫЙ СПОСОБ АНАЛИЗА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Изобретение относится к ядерно-физическим способам анализа сложных веществ. Оно может быть использовано для экспрессного анализа сырьевых и промышленных материалов в геолого-геофизической, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности.

Широко известен гамма-альбедный способ контроля качества твердого топлива, основанный на рассеянии гамма-излучения (Старчик Л.П., Пак Ю.Н., Ядерно-физические методы контроля качества твердого топлива. М. Недра, 1985, 224 с.)

Недостатком известного способа является значительная погрешность анализа минерального сырья, обусловленная сравнительно низкой чувствительностью к определяемому элементу.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ, основанный на облучении минерального сырья гамма-излучением и регистрации рассеянного на малые углы гамма-излучения (Патент Республики Казахстан №34984, 2021 «Гамма-альбедный способ контроля качества горно-металлургического сырья». Авторы: Пак Ю.Н., Пак Д.Ю. и др.). Данный способ, известный под названием «Способ рассеяния гамма-излучения вперед», характеризуется самокомпенсацией влияющих факторов путем создания определенных условий для конкурирующих процессов в объекте анализа. Известный способ реализуется в геометрии, когда источник и детектор располагаются по разные стороны от объекта анализа. Детектор экранирован от прямого гамма-излучения источника таким образом, чтобы в него попадало преимущественно рассеянное на малые углы гамма-излучение. Выбором энергетического интервала регистрируемого гамма-излучения, рассеянного на малые углы, удастся добиться удовлетворительной чувствительности к определяемому элементу только в ограниченном диапазоне его колебаний.

Недостатком известного способа является невысокая чувствительность анализа минерального сырья в условиях значительных изменений содержания определяемого элемента.

Задачей изобретения является повышение чувствительности анализа минерального сырья и расширение сферы его применения.

Технический результат изобретения состоит в повышении чувствительности анализа и расширении сферы применения способа.

Поставленная задача решается следующим образом. Интенсивность рассеянного на малые углы (менее 90°) гамма-излучения находится в сложной зависимости от эффективного атомного номера анализируемого минерального сырья, геометрических и угловых характеристик измерения (длины зонда, угловые параметры, степень коллимации источника и детектора и др.).

Эффективный атомный номер минерального сырья сложного состава (уголь и продукты переработки, железорудное сырье, руды тяжелых металлов и др.) тесно связан с концентрацией тяжелого элемента в анализируемом сырье. Например, эффективный атомный номер углей с зольностью, железорудного сырья с концентрацией железа, баритовой руды с содержанием бария.

При исследовании интегральной интенсивности рассеянного на малые углы гамма-излучения чувствительность способа в основном определяется различием определяемого компонента и вмещающей среды в значениях массового коэффициента ослабления первичного гамма-излучения.

Дифференциальное сечение рассеяния гамма-излучения на малые углы характеризуется резкой анизотропией. Оно меняется в зависимости от угла рассеяния в интервале 15-60° приблизительно на 70%. В зависимости от угла рассеяния меняется не только вероятность рассеяния, но и энергетическое распределение рассеянного гамма-излучения.

На основе измерения спектрально-энергетического распределения, рассеянного на малые углы гамма-излучения от стандартного образцов сырьев с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента при различной длине зонда, находят значения критических энергий E_{\min} , E_{\max} , соответствующих максимуму в спектре рассеянного гамма-излучения, находят длину зонда, при которой наблюдается максимальное смещение критических энергий, выбирают энергетический интервал ΔE_i в области E_{\min} и E_{\max} , при котором достигается максимальная контрастность интенсивности.

По интенсивности рассеянного гамма-излучения, измеренной при найденной длине зонда и выбранном энергетическом интервале ΔE_i совместно с найденной критической энергией E_i определяют концентрацию элемента в сырье. Критическая энергия зависит от длины зонда и эффективного атомного номера сырья (концентрации тяжелого элемента). Поэтому учет длины зонда и смещения критической энергии повышают информативность способа и его чувствительность.

Существенным отличием изобретения от прототипа является то, что дополнительно на стандартных образцах минерального сырья с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента измеряют спектрально-энергетическое распределение рассеянного на малые углы гамма-излучения при различной длине зонда, находят значения критических энергий E_{\min} , E_{\max} , соответствующих максимуму в спектре рассеянного гамма-излучения, находят длину зонда, при которой наблюдается максимальное смещение критических энергий E_{\min} и E_{\max} для образцов с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента, выбирают энергетический интервал ΔE_i в области E_{\min} и E_{\max} , при котором достигается максимальная контрастность интенсивности рассеянного на малые углы гамма-излучения от образцов с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента, на анализируемом сырье находят значение критической энергии E_i , а концентрацию элемента определяют по интенсивности рассеянного на малые углы гамма-излучения, измеренной при

найденной длине зонда и выбранном энергетическом интервале ΔE_i совместно с найденным значением критической энергии E_i .

Пример реализации данного способа. В качестве анализируемого минерального сырья выбрана железная руда, содержание железа в которой менялось в диапазоне 19-36%. В качестве источника первичного гамма-излучения выбран радиоизотопный источник кобальт-57 (~120 кэВ). Гамма-спектрометр на основе сцинтилляционного детектора NaJ(Tl) и многоканального анализатора АИ-1024 выбран в качестве измерительно-регистрающей аппаратуры.

На стандартных образцах железорудного сырья с минимальной концентрацией (19%) и максимальной концентрацией (36%) железа исследованы спектры рассеянного на малые углы гамма-излучения. Найдены оптимальные параметры измерений: длина зонда 22 см, максимальное смещение критической энергии $E_{\max} - E_{\min} = 7$ кэВ, энергетический интервал $\Delta E_i = 82-96$ кэВ, обеспечивающие максимальную контрастность интенсивности рассеянного на малые углы гамма-излучения при изменении концентрации железа в руде. Это обеспечило повышенную чувствительность предлагаемого способа анализа железорудного сырья в большом диапазоне колебаний концентрации железа.

В таблице представлены сопоставительные метрологические характеристики, полученные в процессе экспериментальной апробации предлагаемого способа и способа-прототипа.

Способ	Диапазон содержания железа, %	Чувствительность, проц. / % абс.
Прототип	19-36	2,21
Предлагаемый	19-36	2,87

Предлагаемый гамма-альбедный способ анализа минерального сырья в сравнении со способом-прототипом отличается повышенной чувствительностью к железу в большом интервале его изменения, что расширяет сферу применения способа.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГАММА-АЛЬБЕДНЫЙ СПОСОБ АНАЛИЗА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Гамма-альбедный способ анализа минерального сырья, заключающийся в его облучении гамма-излучением и регистрации рассеянного на малые углы гамма-излучения, отличающийся тем, что дополнительно на стандартных образцах минерального сырья с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента измеряют спектрально-энергетическое распределение рассеянного на малые углы гамма-излучения при различной длине зонда, находят значения критических энергий E_{\min} , E_{\max} , соответствующих максимуму в спектре рассеянного гамма-излучения, находят длину зонда, при которой наблюдается максимальное смещение критических энергий E_{\min} и E_{\max} для образцов с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента, выбирают энергетический интервал ΔE_i в области E_{\min} и E_{\max} , при котором достигается максимальная контрастность интенсивности рассеянного на малые углы гамма-излучения от образцов с минимальной и максимальной концентрацией определяемого элемента, на анализируемом сырье находят значение критической энергии E_i , а концентрацию элемента определяют по интенсивности рассеянного на малые углы гамма-излучения, измеренной при найденной длине зонда и выбранном энергетическом интервале ΔE_i совместно с найденным значением критической энергии E_i .

ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ
(статья 15(3) ЕАПК и правило 42 Патентной инструкции к ЕАПК)

Номер евразийской заявки:

202390163

А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:

G01N 23/22 (2018.01)

G01V 5/00 (2006.01)

Согласно Международной патентной классификации (МПК)

Б. ОБЛАСТЬ ПОИСКА:

Просмотренная документация (система классификации и индексы МПК)
G01N, G01V, E21C

Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, используемые поисковые термины)
ЕАПАТИС, Esp@cenet, PatSearch, Google Patents, PATENTSCOPE

В. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ

Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	KZ 24917 A4 (ПАК Д. Ю. и др.), 15.11.2011.	1
A	EA 201900088 A1 (ПАК Д. Ю. и др.), 01.04.2020.	1
A	EA 202091427 A1 (ПАК Ю. и др.), 24.08.2021.	1
A, D	KZ 34984 B (ПАК Ю. и др.), 02.04.2021.	1
A	RU 2040020 C1 (ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН), 20.07.1995.	1
A	US 4931638 A (CHERNYAK ZINOVY A et al), 05.06.1990.	1
A	WO2016007265 A1 (SABIA INC), 14.01.2016.	1

последующие документы указаны в продолжении графы

* Особые категории ссылочных документов:

«А» - документ, определяющий общий уровень техники

«D» - документ, приведенный в евразийской заявке

«E» - более ранний документ, но опубликованный на дату подачи евразийской заявки или после нее

«O» - документ, относящийся к устному раскрытию, экспонированию и т.д.

"P" - документ, опубликованный до даты подачи евразийской заявки, но после даты испрашиваемого приоритета"

«Т» - более поздний документ, опубликованный после даты приоритета и приведенный для понимания изобретения

«X» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий новизну или изобретательский уровень, взятый в отдельности

«Y» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий изобретательский уровень в сочетании с другими документами той же категории

«&» - документ, являющийся патентом-аналогом

«L» - документ, приведенный в других целях

Дата проведения патентного поиска: **05/05/2023**

Уполномоченное лицо:

Начальник отдела механики,
физики и электротехники

 Д.Ф. Крылов